

TECHNICAL DATA : **foam 404**

FOAMTYPE	polyurethaan, polyether	
QUALITY	404	
COLOR	white	
GROSS DENSITY	40	
PIECE DENSITY	38	
COMPRESSION HARDNESS	8.0	at 40 % pressure
INDENTATION HARDNESS	260	25 %
	320	40 %
	590	65 %
ORIGIN	Belgium	

Density	ISO 845	kg/m ³
Compression hardness (=CLD)	ISO 3386/1	kPa
Indentation hardness (=ILD)	2439/B	Newton

Free of CFK.

Sixinch cannot be held responsible for further treatment.

Fiche technique : **foam 404**

FOAMTYPE	polyurethaan, polyether	
QUALITE	404	
COULEUR	blanc	
DENSITE BRUT	40	
DENSITE NET	38	
RESISTANCE A LA COMPRESSION	8.0	CLD 40 %
DURETE PAR INDENTATION	260	25 %
	320	40 %
	590	65 %
PRODUCTION EN	Belgique	

densité	ISO 845	kg/m ³
compression (=CLD)	ISO 3386/1	kPa
dûrité (=ILD)	ISO 2439/B	Newton

100% libre de CFK.

Sixinch ne peut pas être rendu responsable lors de transformation de la matière.

BETREFT : technische fiche foam **404**

FOAMTYPE	polyurethaan, soort polyether / versneden blokschuim		
KWALITEIT	404		
KLEUR	wit		
BRUTODENSITEIT	40		
NETTODENSITEIT	38		
DRAAGVERMOGEN	8.0	bij	40 % indruk
COMPRESSIEWEERSTAND	260		25 %
	320		40 %
	590		65 %
HERKOMST	België		

densiteit (=soortelijk gewicht)	volgens ISO 845	in kg/m ³
compressieweerstand (=CLD)	volgens ISO 3386/1	in kPa
draagvermogen (=ILD)	volgens ISO 2439/B	in Newton

Dit schuim is volgens een CFK-vrij proces aangemaakt.
Sixinch kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij verdere behandeling
of verwerking.